

DIE BESTÄNDIGE Produkt-Nr. C180**1. ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN UND ABMESSUNGEN**

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN	EINHEIT	WERT	NORM
Spezifisches Gewicht	g/cm ³	1,2 ± 1 %	
Zugfestigkeit	MPa	≥ 55	ISO 527
Dehnung	%	≥ 70	ISO 527
Farbe		transparent	
Oberfläche		beide Seiten glatt oder glatt/matt	

SPEZIFIKATION	EINHEIT	WERT
Dickentoleranz (gesamt)	%	± 5
Breitentoleranz	mm	± 2
Längentoleranz	m	± 2
Welligkeit	mm	4
Säbeligkeit	mm	2
Wicklung	mm	5

ZUSÄTZLICHE TESTS	RESULTAT
Tiefziehen (mit u.b. Form)	keine Mängel, keine Fließlinien, gleichmäßige Dickenverteilung, keine Bläschen
Visuelle Kontrolle	keine Mängel, keine Fließlinien, keine Bläschen
Die Folie enthält ca. 75% recyceltes PC Material. Dadurch kann es zu Fehlern in der Folie kommen. Diese Verunreinigungen können zu Problemen bei den folgenden Verarbeitungsschritten führen	

LAGERBEDINGUNGEN	EINHEIT	WERT
Temperatur	°C	10 to 45
Feuchtigkeit	% RH	max. 70
Haltbarkeit	Monate	12 nach Produktionsdatum unter o.g. Lagerbedingungen

Bitte vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung oder UV-Licht während der Lagerung.
Die Folie C180 darf nur in der Original-Verpackung aufbewahrt werden (Verpackungsvorschrift 2.9).